



## FICHA TÉCNICA

### Óxido de ferro sintético vermelho

Fórmula:  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .

Pó vermelho inodoro.

Aplicação na Indústria de Tintas e Construção.

Disponível em sacos de 25 Kg.



### Propriedades:

$\text{Fe}_2\text{O}_3$	95 % min.
CaO	0.3 % máx.
Substâncias solúveis em água	0.3 % máx.
pH	5 - 7
Intensidade da cor	100 +/- 5 %
Absorção de óleo	15 - 25 %
Resíduo a 325 mesh	0.3 % máx.
Matéria volátil (105°C)	1.0 % máx.

### Armazenagem

Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.