

FICHA TÉCNICA

VIAKOLOR – SLURRY COLORIDO

DESCRIÇÃO

Argamassa composta principalmente por inertes seleccionados de granulometria controlada e natureza siliciosa, resinas sintéticas e pigmentos.

Utiliza-se geralmente como acabamento de pavimentos de betão ou mistura betuminosa, melhorando o seu aspeto.

É utilizado em:

- Pistas desportivas e zonas recreativas.
- Bermas, separadores e rotundas.
- Ciclovias e passeios pedonais.
- Rotas “ecológicas” (vias turísticas, caminhos de peregrinação, etc.).
- Pavimentos em garagens e estacionamentos.
- Pavimentos em naves industriais com tráfego ligeiro de pneus.



VANTAGENS

- Consistência de argamassa.
- Boa trabalhabilidade.
- Boa resistência à abrasão.
- Boa resistência aos hidrocarbonetos e lubrificantes.
- Elevada flexibilidade.
- Impermeabilidade à água.
- Grande resistência aos agentes atmosféricos.
- Grande resistência às salinidades.
- Grande resistência ao choque.
- Boa lavabilidade.
- Permeável ao vapor de água.
- Classificado como não inflamável.
- É um produto inodoro .
- É produzido numa grande variedade de cores.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Argamassa com consistência de pasta acrílica
Teor de sólidos em peso (%)	83%
Teor de sólidos em volume (%)	73%
Densidade	1,6 – 1,75 Kg/l
Resistência à abrasão (PRB 7/86)	< 10 gr
Aderência (20°C, humidade < 50%)	8 horas
Cura Inicial (20°C, humidade < 50%)	24 horas

MODO DE APLICAÇÃO

Preparação:

É aconselhado antes da abertura das embalagens de VIAKOLOR, virar as mesmas para baixo durante alguns minutos. Este procedimento irá ajudar na homogeneização do produto.

A superfície a ser tratada deve ser cuidadosamente limpa de poeira, óleo, etc.

Dependendo do estado do pavimento, o rendimento do produto rondará os 2-3 Kg/m².

Informações relativas à diluição:

Aplicar uma primeira camada mais fina (de forma a preencher os vazios), previamente diluída. Dependendo das condições atmosféricas, cada balde de VIAKOLOR deverá ser diluído com 2-3 litros de água. Em dias de muito calor é aconselhada a diluição com 3 litros de água.

A segunda camada deverá ser mais espessa. Para esta camada, cada balde deverá ser diluído com 1,5 litros de água.

Procedimento aconselhável:

- 1) Num recipiente limpo e vazio com capacidade suficiente, verter 1 a 2 baldes de VIAKOLOR , diluir gradualmente e ir misturando para a cor ficar homogênea.
- 2) Quando se derrama o VIAKOLOR do recipiente para o chão, deve ser vertido em cordão.
- 3) Como a 1ª camada é mais diluída, os lancis deverão ser isolados para não se sujarem.
- 4) Assim que a primeira camada estiver seca, aplicar de seguida uma segunda de mão, geralmente após 24horas.

FICHA TÉCNICA

Informações adicionais:

O produto não deve ser aplicado a temperaturas abaixo dos 10°C.

É necessário que o local onde irá ser feita a aplicação, esteja convenientemente ventilado para ser possível uma cura adequada.

ARMAZENAGEM

Em condições normais, o armazenamento do produto poderá ocorrer por períodos de 6 meses.

Durante o seu armazenamento deve manter-se o recipiente na posição vertical e evitar exposição directa aos raios solares.

Se no momento da aplicação o produto apresentar sedimentação, deve agitar-se até se conseguir uma mistura homogénea.



EMBALAGEM

Encontram-se disponíveis os seguintes tipos de embalagens:

- Embalagens de 30 Kg.